

TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM SEAMASTER 7800 SƠN NƯỚC SEATEX

Seamaster Seatex 7800 là loại sơn nước chất lượng cao có khả năng bảo vệ hoàn hảo với hệ thống màu sắc rất đa dạng. Việc chọn màu sắc phù hợp sẽ tạo ra những nét đặc trưng riêng cho từng khoảng không gian trong ngôi nhà của bạn. Điều đó không chỉ thể hiện phong cách của riêng bạn, mà đó còn thể hiện nét thẩm mỹ và hài hoà của toàn bộ ngôi nhà. Những màu sắc cơ bản là những màu không chịu ảnh hưởng của thời gian, những màu sắc thanh lịch, lãng mạn và tao nhã.

- Bóng mờ.
- Độ bền cao và dễ chà rửa.
- Che phủ được những khiếm khuyết trên bề mặt.
- Chống ố vàng.
- Cho bề mặt hoàn thiện phẳng mịn.

Độ phủ lý thuyết từ 10 – 12 m²/lít , tùy theo từng bề mặt.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Thành phần	: gốc nước Acrylic Co-polymer.
Chất màu gốc vô cơ.	: các chất giúp tăng độ bền màu và các màu
Dung môi	: nước.
Tỉ trọng (kg/lít)	: 1.46 ± 0.03
Thành phần chất rắn	: khoảng 35%
Thời gian khô (ở nhiệt độ 27 ± 2°C và độ ẩm tương đối: 80 ± 5%):	
- Khô bề mặt	: ≤ 20 phút.
- Khô cứng	: ≤ 1giờ.
Độ dày màng sơn khô đề nghị	: 30 – 35 micron.
Thời gian chờ giữa hai lần sơn	: 3 giờ.



TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM SEAMASTER 7800 SƠN NƯỚC SEATEX

Độ phủ lý thuyết	: 10 – 12 m ² /lít.
Màu sắc	: tham khảo bảng màu 7800 Seatex và bảng màu Palette Fandek.
Độ bóng (nhìn ở 85° đứng)	: mờ
Điều kiện lưu trữ	: để nơi khô ráo, thoáng mát.
Đóng gói	: 1lít, 5lít.
Nhiệt độ thi công	: từ 5°C đến 40°C.

HỆ THỐNG SƠN PHỦ:

Bột trét tường 1008/1005/1003 Nice - N - Easi : 1 –2 lớp.

Sơn lót Seamaster 8602 : 1 lớp.

Sơn phủ Seamaster 7800 Seatex : 2 lớp.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

Sử dụng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

