

TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM SEAMASTER 7900 SƠN NƯỚC CAO CẤP ECOLITE

Seamaster Ecolite 7900 là loại sơn nước chất lượng cao không chứa hàm lượng chì, crôm & thủy ngân nên hoàn toàn không gây hại đối với môi trường. Sơn vẫn giữ được màu sắc tươi mới sau nhiều lần cọ rửa.

- Không gây ảnh hưởng đến môi trường.
- Không gây hại với trẻ con.
- Dễ chà rửa và chịu được sự bào mòn.
- Chống đổi màu.
- Chống ố vàng.

Độ phủ lý thuyết từ 10 – 12 m²/lít , tùy theo từng bề mặt.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Thành phần	: Acrylic nguyên chất.
Chất màu	: các chất có khả năng chống kiềm, các chất màu nhạt giúp tăng độ bền màu và các màu gốc vô cơ kết hợp với các phụ gia có tác dụng chống tảo và nấm mốc.
Dung môi	: nước.
Tỉ trọng (kg/lít)	: 1.20 – 1.40
Thành phần chất rắn	: khoảng 38%
Thời gian khô (ở nhiệt độ 27 ± 2°C và độ ẩm tương đối: 80 ± 5%):	
- Khô bề mặt	: ≤ 20 phút.
- Khô cứng	: ≤ 1 giờ.
Độ dày màng sơn khô đề nghị	: 35 – 40 micron.
Thời gian chờ giữa hai lần sơn	: 3 giờ.
Độ phủ lý thuyết	: 10 – 12 m ² /lít.



TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 7900 SƠN NƯỚC CAO CẤP ECOLITE

Màu sắc	: tham khảo bảng màu 7900 Ecolite và bảng màu Palette Fandeck.
Độ bóng (nhìn ở 85° đứng)	: bóng mịn
Điều kiện lưu trữ	: để nơi khô ráo, thoáng mát.
Đóng gói	: 1lít, 5lít.
Nhiệt độ thi công	: từ 5°C đến 40°C.

HỆ THỐNG SƠN PHỦ:

Bột trét tường 1008/1005/1003 Nice - N - Easi : 1 –2 lớp.

Sơn lót Seamaster 8602 : 1 lớp.

Sơn phủ Seamaster 7900 Ecolite : 2 lớp.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

Sử dụng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

