

## TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM SEAMASTER 8500 SƠN NƯỚC CAO CẤP ĐỘ BÓNG CAO

Seamaster 8500 Higlós Emulsion-Luxury Wall Finish là sản phẩm sơn nước chất lượng cao. Được điều chế với công thức đặc biệt, sơn 8500 Higlós cho bề mặt phẳng mịn có độ bóng cao, dùng trong trang trí nội thất. Bề mặt được sơn rất dễ chà rửa, có khả năng chống chịu được sự mài mòn và các vết bẩn bám trên bề mặt.

Sơn có các đặc tính sau:

- Che phủ được những kẽ nứt nhỏ trên bề mặt.
- Độ bóng cao.
- Dễ chà rửa.
- Độ bền màu cao.
- Độ bám dính và độ bền rất cao.
- Chống bám bụi bẩn.
- Cho bề mặt láng mịn.
- Rất dễ sơn và độ bao phủ rộng.
- Chống rong rêu, nấm mốc.

Độ phủ khoảng 11-13 m<sup>2</sup>/lít, tùy theo từng bề mặt.

### TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Thành phần	: được bổ sung Acrylic
Cấu trúc màu	: các chất bền màu.
Dung môi	: nước
Tỉ trọng (kg/lít)	: 1.20 ± 0.05
Thành phần chất rắn	: khoảng 40%
Thời gian khô đề nghị (27 + 2°C và độ ẩm tương đối 80 ± 5%)	
- Khô bề mặt	: ≤ 30 phút
- Khô cứng	: ≤ 2 giờ



## TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM SEAMASTER 8500 SƠN NƯỚC CAO CẤP ĐỘ BÓNG CAO

Độ dày màng sơn khô đề nghị	: 30 – 35 micron
Thời gian chờ giữa hai lần phủ	: 3 giờ (tối thiểu)
Độ phủ lý thuyết	: 11 – 13 m <sup>2</sup> / lít
Màu sắc	: đa dạng, tham khảo bảng màu 8500 Higlos.
Độ bóng (nhìn ở 60° đứng)	: bóng ≥ 70%
Bảo quản	: để nơi khô ráo, thoáng khí và mát mẻ
Cỡ đóng gói	: 5 lít, 18 lít
Nhiệt độ thi công	: 5°C-40°C
Dung lượng chì, crôm & thủy ngân	: không có.

### HỆ THỐNG SƠN PHỦ:

Bột trét 1008/1005/1003 Nice-N-Easi	: 1-2 lớp
Sơn lót Seamaster 8602	: 1 lớp
Sơn phủ Seamaster 8500 Higlos	: 2 lớp

### DỤNG CỤ THI CÔNG:

Dùng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

