

TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM SEAMASTER 8800 SƠN NƯỚC CAO CẤP ĐỘ BÓNG MỜ

Seamaster 8800 Syntalite Acrylic Matt Wall Finish là loại sơn nước phủ ngoài cao cấp có khả năng chịu đựng tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Syntalite 8800 có các đặc tính sau:

- Chống tảo và nấm mốc.
- Chống kiềm.
- Độ bền cao.
- Độ bóng mờ hoàn hảo.
- Dễ chà rửa.
- Độ bền cao.
- Đặc biệt thích hợp cho trang trí ngoại thất.

Sơn thích hợp sử dụng để bảo vệ và trang trí các bề mặt ngoại thất đã được sơn và chưa sơn trước đây, chẳng hạn như các bề mặt vữa, xi măng, amiăng, gạch, các tấm ván cứng và mềm hay trên bề mặt gỗ đã được sơn lót thích hợp. Được áp dụng cho toàn bộ hệ thống màu đa dạng của Syntalite 8800.

Độ phủ lý thuyết khoảng 10.9 – 12.7 lít / m² tùy theo từng bề mặt.

Đạt tiêu chuẩn Chứng Nhận Chất Lượng của Singapore SS150: 1998.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Thành phần	: Gốc Acrylic Emulsion nguyên chất.
Cấu trúc màu	: các chất màu chịu được thời tiết và màu gốc vô cơ kết hợp với các phụ gia có tác dụng chống tảo và nấm mốc.
Dung môi	: nước
Tỉ trọng (kg/lít)	
- Đối với màu có độ bóng nhạt	: 1.30 – 1.45
- Đối với màu có độ bóng vừa phải	: 1.25 – 1.35



TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM SEAMASTER 8800 SƠN NƯỚC CAO CẤP ĐỘ BÓNG MỜ

- Đối với màu có độ bóng đậm	: 1.10 – 1.30
Thành phần chất rắn	: khoảng 38%
Khả năng chịu hóa chất	: không cao
Thời gian khô ở (27 + 2°C và độ ẩm tương đối 80 ± 5%)	
- Khô bề mặt	: ≤ 20 phút
- Khô cứng	: ≤ 1 giờ
Độ dày màng sơn khô đề nghị	: 30 – 35 microns
Thời gian giữa hai lần sơn	: 3 giờ
Độ phủ lý thuyết	: 10.9 – 12.7 m ² / lít
Màu sắc	: rất đa dạng, tham khảo bảng màu 8800 Syntalite
Độ bóng(nhìn ở 85° đứng)	: mờ
Điều kiện lưu trữ	: để nơi khô ráo, thoáng khí & mát mẻ
Đóng gói	: 5,18 & 20 lít
Nhiệt độ thi công	: 5°C đến 40°C

HỆ THỐNG SƠN PHỦ

Seamaster 1003 Nice-N-Easi Plaster : 1-2 lớp.

Seamaster 8601/8603/1800 Wall Sealer: 1 lớp

Seamaster 8800 Syntalite: 2 lớp.

DỤNG CỤ THI CÔNG

Dùng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

