

TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 9000 SƠN NƯỚC CAO CẤP WEATHERCARE

Seamaster Weathercare 9000 là loại sơn kiến trúc cao cấp. Đây là loại sơn chất lượng cao với 100% gốc nước acrylic có khả năng chống tảo, rong rêu, nấm mốc và các chất carbonate. 9000 Weathercare bảo vệ tối đa bề mặt ngoại thất trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất đến 6 năm. Sơn có những đặc tính sau:

- Chống tảo và nấm mốc
- Chống được hiện tượng carbon hóa
- Chống kiềm
- Độ bám dính & độ bền cao
- Độ bền màu rất cao
- Dễ chà rửa
- Cho bề mặt hoàn thiện phẳng mịn
- Hạn chế được sự bám dính của các vết bẩn trên bề mặt
- Sản phẩm được bảo hành 6 năm
- Bán bóng
- Rất dễ sơn

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Thành phần	: gốc nước Acrylic.
Chất màu	: các chất màu chịu được thời tiết và màu gốc vô cơ kết hợp với các phụ gia có tác dụng chống tảo và nấm mốc.
Dung môi	: nước
Tỉ trọng (kg/lít)	: 1.20 – 1.35
Thành phần chất rắn	: khoảng 40%
Thời gian khô ($27 \pm 2^\circ\text{C}$ & RH: $80 \pm 5\%$)	:



TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 9000 SƠN NƯỚC CAO CẤP WEATHERCARE

- Khô bề mặt	: ≤ 20 phút
- Khô cứng	: ≤ 1 giờ
Độ dày màng sơn khô đề nghị	: 30 – 35 micron
Thời gian chờ giữa 2 lần phủ	: 6 giờ
Độ phủ lý thuyết	: 11 – 14 m ² / lít
Màu sắc	: tham khảo bảng màu 9000 Weathercare & bảng màu Palette Fandek.
Độ bóng (nhìn ở 85° đứng)	: bán bóng.
Điều kiện lưu trữ	: để nơi khô ráo, thoáng khí và mát mẻ
Đóng gói	: 5 lít
Nhiệt độ thi công	: từ 5°C đến 40°C

HỆ THỐNG SƠN PHỦ:

Seamaster 1003 Nice-N-Easi Plaster	: 1-2 lớp.
Seamaster 8602/8603/1800 Wall Sealer	: 1 lớp.
Seamaster 9000 Weathercare	: 2 lớp.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

Sử dụng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

