

TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 6100 SƠN SÀN

Sơn sàn Seamaster 6100 là loại sơn một thành phần gốc nhựa chlorinate và có những đặc tính sau:

- Không thấm nước và kháng được một số hóa chất.
- Chống nấm mốc.
- Khô ở nhiệt độ thấp.
- Dễ dặm vá và sơn phủ lại sau một thời gian sử dụng.
- Chống chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Thành phần	: chlorinate polymer.
Cấu trúc màu	: gồm những hóa chất chọn lọc và các chất có khả năng chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết.
Tỉ lệ trộn	: một thành phần.
Tỉ trọng (kg/lit)	: 1.2 ±0.1
Thành phần chất rắn	: 34 – 37% (tùy màu)
Thời gian khô ở nhiệt độ $27 \pm 2^\circ\text{C}$ & độ ẩm tương đối $80 \pm 5\%$:	
- Khô bề mặt	: ≤ 30 phút.
- Khô cứng	: ≤ 8 giờ.
Thời gian giữa hai lần sơn	: tối thiểu : 4giờ tối đa: không xác định
Độ dày màng sơn khi khô	: 40 micron
Độ dày màng sơn khi ướt	: 118 micron.
Độ phủ lý thuyết	: 9.3 m ² / lít.
Màu sắc	: hệ thống màu sắc chọn lọc



TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 6100 SƠN SÀN

Bề mặt	: bóng
Điều kiện lưu trữ	: để nơi khô ráo, thoáng mát.
Thời gian sử dụng sau khi đã pha trộn	: không áp dụng.
Dung môi	: Seamaster S4002 Thinner.
Hạn sử dụng	: không áp dụng.
Tiêu chuẩn đóng gói	: 1.19 kg/lít; 23.8 kg/lít.

HỆ THỐNG SƠN PHỦ:

Sơn lót RV – 22 Cleaner Primer

Sơn sàn 6100 Floor Paint: 2 lớp

DỤNG CỤ THI CÔNG:

Sử dụng cọ hoặc súng phun.

