

TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 2500 SƠN GỖ

Là loại sơn sử dụng ngay bằng cách dùng cọ lăn hoặc súng phun để sơn phủ bảo vệ cho các cửa ra vào, cửa sổ và các bề mặt khác được làm bằng gỗ. WS 2500 được dùng cho bề mặt gỗ nội thất hoặc ngoại thất. Sơn có khả năng bảo vệ cho bề mặt gỗ khỏi trầy xước, giữ được màu sắc, độ bền, vẻ sinh động và chống được các tỳ vết.

- Không gây hại đến môi trường, không chứa các thành phần thủy ngân, crôm hoặc chì
- Giữ được màu gỗ tự nhiên
- Không nứt vỡ, bong tróc và phồng giộp
- Chống thấm nước, chống phai màu và tia cực tím
- Chống mối mọt

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Thành phần	: Polyurethane một thành phần
Chất màu	: các chất màu chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết và các chất màu đặc biệt.
Dung môi	: Aliphatic hydrocarbon
Tỉ lệ pha trộn	: một thành phần
Tỉ trọng (kg/lít)	: 0.09 ± 0.05
Thành phần chất rắn	: $50 \pm 2\%$
Điểm bắt lửa	: khoảng 32°C
Thời gian khô ở nhiệt độ $27 \pm 2^{\circ}$:	
- Khô bề mặt	: ≤ 30 phút
- Khô tạm	: 1.30 – 2 giờ
- Khô cứng	: ≤ 4 giờ



TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 2500 SƠN GỖ

Thời gian giữa các lần phủ	: từ 4 giờ đến một đêm
Độ dày màng sơn khi khô	: 30 micron
Độ dày màng sơn khi ướt	: 60 micron.
Độ phủ lý thuyết	: 11.76 m ² / lít với độ dày màng sơn khô là 30 micron
Màu sắc	: nhiều nhóm màu (tham khảo bảng màu)
Bề mặt	: bán bóng
Pha loãng	: nếu cần, có thể sử dụng Seamaster S1230 General Purpose Thinner.
Điều kiện lưu trữ	: bình thường.
Thời gian sử dụng sau khi đã pha trộn	không đề cập
Hạn sử dụng	: 12 tháng khi chưa mở nắp thùng và để trong môi trường thoáng mát.
Đóng gói	: 1 lít, 5 lít.

HỆ THỐNG SƠN PHỦ:

Sơn lót 9600 – 1603 Wood Sealer.

Sơn gỗ 2500 Wood Stain.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

Sử dụng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

