

TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 2992 / 2994 SƠN GỖ (BÓNG/ MỜ)

Seamaster 2992 / 2994 là loại sơn sử dụng ngay bằng cách dùng cọ lăn hoặc súng phun để sơn phủ bảo vệ cho các vật dụng làm bằng gỗ bao gồm nội thất và ngoại thất. Sơn có khả năng bảo vệ tốt và chống mài mòn cho bề mặt gỗ.

ỨNG DỤNG: Các đồ dùng làm bằng gỗ, có bề mặt mềm, dẻo (chống nứt mẻ), không tỳ vết.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT: Bề mặt phải trơn, phẳng, không có vùng đóng cặn, bề mặt không có cát, không thô. Bề mặt phải được xử bằng sáp, dầu và silicon.

BỀ MẶT SƠN CŨ: Bề mặt được sơn phải đảm bảo sạch, khô và không có bụi, mỡ hoặc lông bám. Tất cả các khu vực đã sơn phải được cạo sạch và các vùng có khuyết tật nên đánh bóng bằng cát và sơn lót trước khi sơn phủ.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Thành phần	: một thành phần Polyurethane.
Chất màu	: các chất màu chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết và các chất màu đặc biệt.
Dung môi	: Aliphatic hydrocarbon
Tỉ lệ pha trộn	: một thành phần
Tỉ trọng (kg/lít)	: 0.09 ± 0.05
Thành phần chất rắn	: $50 \pm 2\%$
Điểm bắt lửa	: khoảng 32°C
Thời gian khô ở nhiệt độ $27 \pm 2^{\circ}\text{C}$ & RH: $80 \pm 5\%$	
- Khô bề mặt	: ≤ 30 phút
- Khô tạm	: 1.50 – 2 giờ
- Khô cứng	: ≤ 4 giờ
Thời gian giữa các lần phủ	: từ 4 giờ đến một đêm
Độ dày màng sơn khi khô	: 30 micron



TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER 2992 / 2994 SƠN GỖ (BÓNG/ MỜ)

Độ dày màng sơn khi ướ	: 60 micron.
Độ phủ lý thuyết	: 12.25 m ² / lít với độ dày màng sơn khô là 30 micron
Màu sắc	: nhiều nhóm màu (tham khảo bảng màu)
Bề mặt	: 2992-bóng; 2994- bán bóng
Pha loãng	: nếu cần, có thể sử dụng Seamaster S1230 General Purpose Thinner.
Điều kiện lưu trữ	: bình thường.
Thời gian sử dụng sau khi đã pha trộn	: không đề cập
Hạn sử dụng	: 12 tháng khi chưa mở nắp thùng và để trong môi trường thoáng mát.
Đóng gói	: 1 lít, 5 lít.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

Sử dụng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

